

Glättfinish

Produkt	Spachtelmasse zum Herstellen von geglätteten Oberflächen auf verputzten Grundöfen, Heizkaminen, Wandflächenheizungen und offenen Kaminen, im Innenbereich, Korngröße 0 - 0,5 mm.
Anwendung	DRACHOLIN Glättfinish ergibt hochwertige, natürlich wirkende Oberflächen mit samtweicher Haptik und seidenglatte Optik. Die Oberfläche wirkt natürlich, mineralisch. Je nach Auftrag und Verdichten des Glättfinish-Spachtels ergeben sich leichte Schattierungen innerhalb des Farbtons sowie unterschiedliche Glanzgrade, die gewünscht sind. Entsprechend der Intensität der Nachbehandlung bzw. des Nachglättens können Oberflächen von Matt bis Seidenglanz erzielt werden. Diese nuancierten Farbschattierungen und variierenden Glanzgrade machen den besonderen Reiz der mit Glättfinish gestalteten Flächen aus. Mit DRACHOLIN Glättfinish gespachtelte weiße oder farbige Flächen können auch mit der DRACHOLIN Kachelofenfarbe gestrichen werden, dadurch erhält die Oberfläche ein gleichmäßiges, mattes Aussehen.
Zusammensetzung	DRACHOLIN Glättfinish setzt sich zusammen aus Kalk, Zement, mineralischen Zuschlagstoffen, Zusätze zur Verbesserung der Temperaturbeständigkeit und Verarbeitung.
Eigenschaften	DRACHOLIN Glättfinish wird dünnlagig in gleichmäßiger Schichtdicke aufgebracht und erhält durch Abglätten und „Verdichten“ der Oberfläche seine individuelle Optik. DRACHOLIN Glättfinish ist auf Grund seiner speziellen Zusammensetzung hitzebeständig bis 140 °C und deshalb als Glättspachtel für Kamine und gemauerte Öfen bestens geeignet. DRACHOLIN Glättfinish besitzt eine Verarbeitungszeit von ca. 2 Stunden, die Oberfläche ist schleifbar. DRACHOLIN Glättfinish ist aus mineralischen Rohstoffen hergestellt, ist offenporig, emissionsfrei und bauphysikalisch einwandfrei. DRACHOLIN Glättfinish wird immer in Verbindung mit DRACHOLIN Kachelofenputz eingesetzt. Dabei wird auf den mit dem DRACHOLIN Kachelofenputz vorbereiteten Untergrund als Oberflächenbeschichtung DRACHOLIN Glättfinish dünnlagig aufgetragen und geglättet.
Technische Daten	Schüttdichte: ca. 1,0 kg/dm ³ Wasserbedarf: 8,5-9,5 l/Sack Verbrauch: ca. 1,5 kg/m ² (zweilagige Verarbeitung) Verarbeitungszeit/ Topfzeit ca. 2 Stunden (bei 20 °C / 60% rel. Luftfeuchte) Durchtrocknungszeit: ca. 1 Tag
Verpackung	20 kg Ventilsäcke, 42 Sack = 840 kg pro Palette.
Farbtöne	Weiß DRACHOLIN Glättfinish kann mit DRACHOLIN Farbbeuteln in den Farbtönen der DRACHOLIN Farbkarte „Meditera“ und der Farbkollektion „Kachelöfen und Kamine kreativ gestalten“ abgetönt werden. Bitte beachten: Farbige mineralische Putze können in Abhängigkeit der Trocknungsbedingungen unterschiedlich aufdunkeln. Insbesondere bei teilflächig geschliffenen Oberflächen kann es zu Farbtonveränderungen kommen. Soll eine farbige einheitliche Fläche erzielt werden, empfehlen wir einen zusätzlichen Farbanstrich mit der DRACHOLIN Kachelofenfarbe im gewünschten Farbton auszuführen.
Geeignete Untergründe	DRACHOLIN Kachelofenputz „rustikal“ oder DRACHOLIN Kachelofenputz „fein“ oder DRACHOLIN Kachelofenputz RAPID, Kalk-und Kalk/Zementputze.

Vorbereitung des Untergrundes	Die Schamotteoberfläche des Ofens mit DRACHOLIN Kachelofenputz „rustikal“ oder DRACHOLIN Kachelofenputz „fein“ oder DRACHOLIN Kachelofenputz RAPID überspachteln und das DRACHOLIN Armierungsgewebe in die noch nasse Spachtelschicht eindrücken und sofort mit DRACHOLIN Kachelofenputz plan überspachteln. Das Gewebe soll in der Mitte bis oberem Drittel der Spachtelschicht liegen, an den Stößen 10 cm überlappen lassen und 20 cm um die Kanten und Ecken legen. Wenn der Kachelofenputz ausreichend fest ist, kann DRACHOLIN Glättfinish aufgetragen werden. Zuvor die Oberfläche des Kachelofenputzes mit der Kante der Edelstahltraufel abschaben bzw. abkratzen und überstehende Traufelspuren entfernen. Die Oberfläche muss planeben und geschlossenporig vorbereitet, die Ecken sauber ausgebildet sein, da der DRACHOLIN Glättfinish auf Grund seiner feinen Struktur keine Unregelmäßigkeiten im Untergrund ausgleichen kann.
Verarbeitung	DRACHOLIN Glättfinish wird mit Wasser, ohne jeden weiteren Zusatz zu einer gut verarbeitbaren Masse vermischt. Er ist je nach Lufttemperatur ca. 2 Stunden lang verarbeitbar. DRACHOLIN Glättfinish wird am besten zweilagig aufgebracht. Erste Lage mit der Traufel in gleichmäßiger Schichtdicke aufziehen bzw. aufspachteln. Wenn die erste Lage gezogen hat, zweite Lage Glättfinish in gleicher Art und Weise mit der Traufel auftragen und mit der Venezianischen Glättkelle nachglätten. Durch das Verpressen entstehen je nach Farbton seidenmatte bis seidenglänzende Oberflächen mit leichten Farbschattierungen. DRACHOLIN Glättfinish kann mit Schleifgitter 240 oder feiner geschliffen werden. Das Schleifen von weißen Flächen führt zur Veränderung des Glanzgrades, die Oberfläche wird matt. Das Schleifen farbiger Oberflächen führt zu Farbtonveränderungen, so dass ein nachfolgender Farbanstrich erforderlich ist.
Farbanstrich	DRACHOLIN Kachelofenfarbe mit ca. 15 - 20 % Wasser verdünnen, Farbe mit Microflor-Walze für glatte Untergründe satt und gleichmäßig, am besten im Kreuzgang auftragen. Bei unterschiedlich saugenden Untergründen, insbesondere bei teilweise geschliffenen Oberflächen ist evtl. ein zweimaliger Farbanstrich erforderlich, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erhalten. Der erste Anstrich muss trocken sein.
Farbspachtelung	Die DRACHOLIN Kachelofenfarbe kann anstatt mit der Walze mit der Venezianischen Glättkelle auf die Glättfinish-Oberfläche aufgespachtelt werden. Dafür die DRACHOLIN Kachelofenfarbe unverdünnt verwenden. Auf den Untergrund auftragen und gleichmäßig verziehen, so dass eine dünne homogene Farbschicht vorliegt. Diese kann nachfolgend nach Wunsch mit der sauberen Venezianischen Glättkelle verdichtet werden, damit kann der Glanzgrad erhöht werden.
Nachbehandlung	DRACHOLIN Glättfinish kann nach Durchtrocknen mit MARMARA Stein-Imprägnierung nachbehandelt werden. Dadurch wird ein guter Feuchtigkeitsschutz und Schutz gegen Verschmutzung erreicht. Durch Einstreichen mit DRACHOLIN Stein-Imprägnierung erhält die Oberfläche eine leichte Farbvertiefung. Vor Ausführung der Arbeiten empfehlen wir eine Bemusterung auszuführen.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur. Nicht bei Frostgefahr und starker Sonneneinstrahlung verarbeiten.
Lagerung	Temperaturunabhängig, jedoch vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate lagerfähig.
Werkzeuge	Venezianische Glättkelle, Edelstahltraufel, Außen-Eckkelle, Microflor-Walze für glatte Untergründe.
Verschmutzungen	Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen, Fensterscheiben, Gesimse, Steinplatten gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen.
Entsorgung	Abgebundenes bzw. eingetrocknetes Material kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die DRACHOLIN Papier-Säcke tragen das REPASACK-Zeichen. Restentleerte Säcke werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Qualitätsüberwachung	DRACHOLIN mineralische Trockenputze werden im Werklabor ständig auf die Einhaltung ihrer gleichmäßigen Zusammensetzung und ihrer Eigenschaften überprüft.
Sicherheitshinweise	Der Trockenputz reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Reizt die Augen und Haut. Bei Berührungen gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.
Technische Information	Stand 07/2014

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.