

Kachelofenputz RAPID

Produkt	Veredelter mineralischer Trockenmörtel auf Silikat-Substrat-Basis mit weißem Marmorkorn bis Kornstärke 1 mm.
Anwendung	DRACHOLIN Kachelofenputz RAPID für verputzte Kachelöfen, Kaminöfen, Wandflächenheizungen und offenen Kaminen, im Innen- und Außenbereich. Er dient sowohl als Ausgleichputz bzw. Grundputz, als auch zur dekorativen Oberflächengestaltung von Öfen und Wänden.
Eigenschaften	DRACHOLIN Kachelofenputz RAPID ist schnell abbindend und ermöglicht ein rationelles Arbeiten ohne Wartezeiten. Durch seine hohe Geschmeidigkeit lässt sich DRACHOLIN Kachelofenputz RAPID leicht, zügig, gleichmäßig und ansatzfrei verarbeiten und haftet hervorragend. Auf Grund seiner speziellen Zusammensetzung ist er sehr spannungsarm, hitzebeständig bis 140 °C und deshalb als Verputz für Kamine und gemauerte Öfen bestens geeignet.
Verpackung	25 kg Papier-Ventilsäcke
Verarbeitung	<p>1 Sack zu 25 kg Kachelofenputz RAPID je nach Bedarf mit 7 - 9 L Wasser, ohne jeden weiteren Zusatz zu einer gut verarbeitbaren Masse vermischen. Durch den Temperaturunterschied treten im Mauerwerk Spannungen auf. Diese Spannungen werden zum Großteil aufgehoben, wenn der gemauerte Ofen vor dem Verputzen ein- bis dreimal aufgeheizt wird. Die gemauerte Ofenfläche wird mit der 1. Putzlage Kachelofenputz RAPID ca. 8 -10 mm plan abspachtelt. Im oberen Drittel, in die noch nasse Spachtelschicht DRACHOLIN Armierungsgewebe einbetten. An den Stößen das Gewebe 10 cm überlappen lassen, zur Eckausbildung DRACHOLIN Gewebeeckwinkel verwenden. Das Gewebe sofort mit Kachelofenputz RAPID plan überspachteln. Wenn die erste Putzlage gezogen hat, nach ca. 1 Stunde, die zweite Putzlage eben aufziehen und sofort – ohne Wartezeit – mit der trockenen Filzscheibe mit Latex-Belag ohne Wasser filzen. Oder die zweite Putzlage aufziehen, nach Belieben strukturieren und wenn diese angezogen hat, mit weicher Bürste verwaschen. Nach 3 - 4 Tagen den Ofen erst leicht, dann auf Volltemperatur aufheizen.</p> <p>ACHTUNG: Angerührtes Produkt im Eimer bindet bei 15 °C nach ca. 2 Stunden ab und bei 20 °C nach ca. 1 Stunde. Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Niedrigere Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit. Abgebundenes Material nicht nochmals aufrühren. Für jede Putzlage Material frisch anrühren.</p>
Farbton	<p>weiß, DRACHOLIN Kachelofenputz kann mit DRACHOLIN Farbbeuteln in den Farbtönen der DRACHOLIN Farbtonkarte „Meditera“ und der Farbtonkollektion „Kachelöfen und Kamine kreativ gestalten“ abgetönt werden.</p> <p>Bitte beachten: Farbige mineralische Putze können in Abhängigkeit der Trocknungsbedingungen unterschiedlich aufdunkeln. Insbesondere bei „geschlämmten“ Putzstrukturen kann es zu Farbtonveränderungen und zu wolkiger Fleckenbildung kommen. Wir empfehlen einen zusätzlichen Farbanstrich mit der DRACHOLIN Kachelofenfarbe im gewünschten Farbton auszuführen.</p>

Verbrauch	Bei 10 mm Auftragstärke ca. 12 kg/m ² . Als Strukturputz je nach gewünschter Struktur ca. 3-4 kg/m ² .
Farbanstrich	DRACHOLIN Kachelofenputz Rapid kann bei Bedarf mit der DRACHOLIN Kachelofenfarbe gestrichen werden.
Verschmutzungen	Fensterscheiben, Steinplatten, Gesimse gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 10 °C und + 25 °C Untergrund- und Lufttemperatur.
Lagerung	Temperaturunabhängig, jedoch vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate lagerfähig.
Entsorgung	Abgebundenes bzw. eingetrocknetes Material kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Unsere Papier-Säcke tragen das REPASACK-Zeichen. Restentleerte Säcke werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Qualitätsüberwachung	DRACHOLIN mineralische Trockenputze werden im eigenen Werklabor ständig im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf die Einhaltung ihrer gleichmäßigen Zusammensetzung und ihrer Eigenschaften überprüft.
Sicherheitshinweise	Der Trockenputz reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Reizt die Augen und Haut. Bei Berührungen gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Der Putz ist nach TRGS 613 chromatarm. Weitere Informationen siehe im Sicherheitsdatenblatt unter www.dracholin.de .
Technische Information	Stand 01/2014

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.