

Kachelofenfarbe

Die DRACHOLIN Kachelofenfarbe setzt sich zusammen aus dem Bindemittel Kaliwasserglas und hochwertigen mineralischen Füllstoffen, überwiegend silikatischer Natur (z. B. Quarzsand, Quarzmehl, u. a.).

Das Bindemittel Kaliwasserglas wird aus Pottasche und reinstem Quarzsand hergestellt und „verkieselt“ mit dem mineralischen Untergrund und den silikatischen Füllstoffen zu einer unlösbaren, offenporigen Verbindung.

DRACHOLIN Kachelofenfarbe hat die Nassabriebsklasse 3 nach DIN EN 13300, ist flammhemmend, hitzebeständig bis 140 °C und leicht und ansatzfrei zu verarbeiten. Sie wirkt fungizid oder bakterizid von Natur aus.

Ihre Verschmutzungsanfälligkeit ist sehr gering.

Produkt	Mit Kaliwasserglas und geeigneten Stabilisatoren gebundene streichfertige Silikatfarbe nach DIN 18363, 2.4.1
Verwendung	Zum Überstreichen von DRACHOLIN Kachelofenputz „fein“, DRACHOLIN Kachelofenputz „rustikal“, DRACHOLIN Kachelofenputz RAPID, DRACHOLIN Kachelofen-Feinputz und DRACHOLIN Glättfinish. Ausgezeichnet geeignet für den Wohnbereich, für Räume, in denen mit unregelmäßigem Feuchtigkeitsanfall zu rechnen ist wie Küchen, Bäder, Schlafzimmer. Auf allen neuen mineralischen Putzuntergründen wie Kalkputz, Zementputz, Kalk-Zementputz, auf alten mineralischen Untergründen (Kalk-, Mineral- und Silikatfarbanstrichen), auf Raufasertapeten. Nicht geeignet für nicht saugende Untergründe und zum Überstreichen von glasierten Kacheln!
Verpackung	Gebinde zu 2,5 l.
Verbrauch	Je nach Struktur des Untergrundes 270 – 330 ml/m ² bei zweimaligem Anstrich. Bei einem einmaligen Anstrich ca. 200 – 220 ml/m ² .
Farbton	Weiß. Auf Wunsch kann die Kachelofenfarbe nach den Farbtönen der DRACHOLIN Farbtonkarte Meditera und der Farbtonkollektion „Kachelöfen und Kamine kreativ gestalten“ eingefärbt geliefert werden. Eine Gewährleistung für Farbgenauigkeit und Fleckenfreiheit kann auf Grund des chemischen Abbindeprozesses nicht gegeben werden.
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Sandende mineralische Untergründe verfestigen, stark saugende Untergründe mit DRACHOLIN Silikat-Grund 1:1 mit Wasser verdünnt vorstreichen. Anschließend 24 Stunden trocknen lassen.
Verarbeitung	Kachelofenfarbe entsprechend der Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser verdünnen. Für den Voranstrich Farbe mit ca. 15 % Wasser verdünnen. Für den Deckanstrich ca. 10 % Wasser zugeben. Bei normal saugenden hellen Untergründen genügt ein einmaliger Anstrich.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 5 °C und 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Trockenzeit	Zwischen den einzelnen Anstrichen je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 24 Stunden trocknen lassen.

Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.
Werkzeuge	Deckenbürste, Pinsel und Farbroller, bei glatten Untergründen empfiehlt sich eine „Mikroflor-Walze“ für glatte Untergründe. Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Wichtig!	Bei Verarbeitung Haut und Augen schützen!
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt. Wassergefährdungsklasse WGK1 (Selbsteinstufung).
Technische Information	Stand 02/2016

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.