

Technische Information

COSMATO SETA Bodenfeinspachtel

Werkstoff	Weißer, mineralischer Bodenfeinspachtel mit hochwertigen Spezialzusätzen, zur kreativen Gestaltung von Fußböden und Wandflächen in Kombination mit COSMATO Bodenspachtel, für innen. Für Wohnräume, mit mäßiger Stoß- und Schlagbeanspruchung. Die Oberflächenhärte ist mit der Belastbarkeit eines Parkettfußbodens vergleichbar.
Anwendung	Als zweite oder dritte Lage auf COSMATO Bodenspachtel zur kreativen Gestaltung der Oberfläche.
Technische Daten	Schüttdichte: 0,80 kg/l Frischmörtelrohddichte: 1,57 kg/l Festmörtelrohddichte: 1,21 kg/l Topfzeit (bei + 20 °C) ca. 3 Stunden Begehbarkeit (bei + 20 °C): nach 1 Tag Beschichtbar (bei + 20 °C): nach 1 bis 2 Tagen Fußbodenheizungseignung geeignet
Verpackung	15 kg Papiersack 7 kg Eimer
Verbrauch	ca. 0,35 - 0,40 kg/m ²
Farbton	Weiß
Abtönung	Mit Trockenpigmenten nach Wunsch vor Ort abtönbar. Trockenpigmente zum Abtönen dem Anmachwasser zusetzen und COSMATO SETA Bodenfeinspachtel im gewünschten Farbton einfärben. (Zugabemenge bis 3 % Trockenpigment auf Bodenspachtel.)
Verarbeitung	<p>COSMATO Bodenspachtel mit der Edelstrahltraufel zweilagig, in gleichmäßiger Schichtdicke auftragen. Anschließend COSMATO SETA Bodenfeinspachtel verwenden. Trockenpigmentmenge ins Anmachwasser geben und aufrühren. 1 Sack á 15 kg COSMATO SETA mit 7,5 l Wasser mittels elektrischem Rührgerät bei max. 600 U/Min. zu einer homogenen Masse mischen. Nach 5 Minuten Reifezeit nochmals umrühren.</p> <p>COSMATO SETA wird mit der Edelstahltraufel oder Glätttraufel dünnlagig auf COSMATO Bodenspachtel aufgezogen, dabei Oberfläche scharfkantig abziehen und in einem Arbeitsgang glätten. Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten mit mehr oder weniger kontrastreicher Oberfläche. Nach Trocknung (ca. 24 Std.) kann die Oberfläche mit einer Bodenschleifmaschine z.B. Typ Roll Einscheibenmaschine Power 1500, Schleifgitter KG 180 geschliffen, anschließend mit Schleifpad rot oder schwarz poliert werden.</p> <p>Alternativ: Oberfläche des COSMATO Bodenspachtel vorher schleifen. Anschließend COSMATO SETA mit der Edelstahltraufel oder Glätttraufel dünnlagig auf COSMATO Bodenspachtel in ein oder mehreren Lagen aufspachteln. Oberfläche mit Glätttraufel nachglätten.</p>

Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 10 °C und + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur, Partielle Sonneneinstrahlung und unterschiedliche Temperatureinwirkungen führen zu unterschiedlichen Trocknungsgeschwindigkeiten. Dies kann zu fleckigem Auftrocknen der Beschichtung führen. Während der Ausführung und Trocknung der Beschichtungsarbeiten Fußbodenheizung abschalten und direkte Sonneneinstrahlung (durch Abhängen der Fenster) vermeiden.
Lagerung	Bei konstanter Temperatur in trockenen Räumen ca. 12 Monate lagerfähig.
Verschmutzungen	Umgebung gut abdecken. Unvermeidbare Flecken sofort mit viel Wasser entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Entsorgung	Abgebundenes bzw. eingetrocknetes Material kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die DRACHOLIN Papier-Säcke tragen das Repasack-Zeichen. Restentleerte Säcke werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Technische Information	Stand 02/2017

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
 Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52
 72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.